

Scheda tecnica

EPOXYGEL

Serie 139150

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Gelcoat a base di resina epossidica per la produzione di rivestimenti o strati superficiali dotati di elevatissima resistenza all'abrasione, alte proprietà meccaniche, medio-alta temperatura di distorsione termica, ottime resistenze agli aggressivi chimici ed ai solventi.

CAMPI D'IMPIEGO

Costruzione di stampi. Rivestimento di superfici sottoposte a fortissima abrasione.

Eccellenti caratteristiche meccaniche. Superfici molto dure con elevata resistenza all'abrasione. Ottima adesione all'acciaio, ottime resistenze agli aggressivi chimici, all'acqua e ai solventi. Alta tixotropia che consente di ottenere spessori nell'ordine di 1mm senza colature in verticale. Ottima copertura degli spigoli. Tempo di lavorabilità sufficientemente lungo e reattività piuttosto elevata che consente l'indurimento a partire da +5°C.

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipo di prodotto	Epossidico			
Colori	Verde scuro			
Solidi (% +/- 2)	100 _{n volume}	100 _{n peso}	SOV/VOC (g/litro)	<42
Peso Specifico (g/litro +/- 100)	1750		SOV/VOC (g/litro) (calcolato)	43,01
Punto d'infiammabilità (°C +/- 2)	>100			Direttiva 2004/42/CE
Aspetto	opaco			Direttiva 2010/75/CE
Resistenza alla temperatura (°C)	90			

DATI APPLICATIVI

Range di applicazione (min - max) Tipico	Spessore del film per mano in micron		Resa teorica		Consumo
	Secco	Bagnato	m ² /l	m ² /kg	g/m ²
	1000 - 2000	1000 - 2000	1 - 0.5	0.6 - 0.3	-
	1000	1000	1	0.6	1750

Temperatura ambiente	min 10°C	Max 40°C	Umidità Relativa	min 5%	Max 80%
Rapp. di miscelazione	100 - 7 (in peso)		100 - 13,5 (in volume)		
Pot life	1h (a 25°C)				
Diluente/Solvente per pulizia					

Metodi di applicazione: pennello, rullo, spatola, macchina a coppe rotanti.

Parametri guida per airless

Pressione all'ugello	N.A.
Diametro dell'ugello	N.A.

Ti.Pi.Ci. s.a.s. di C.M. Pinto & C.

Via Val Lerone, 21 - 16011 Arenzano (GE) - Tel. 0109111368 r.a. - Fax 0109134188
P.IVA e C.F. 01346900994 - <http://www.tipici.net> - e-mail: tech@tipici.net

EPOXYGEL

Serie 139150

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici devono essere perfettamente pulite, esenti da contaminanti vari. Olii e grassi devono essere completamente rimossi mediante l'impiego di appropriati solventi. Preparazione meccanica St2, superficie esente da calamina. Una preparazione più spinta (Granigliatura Sa2,5 - Sa3) aumenterà le performance anticorrosive.

CONDIZIONI DURANTE L'APPLICAZIONE

La temperatura del supporto non dovrebbe essere inferiore a 5°C e superiore di almeno 3°C al punto di rugiada dell'aria, con misurazione della temperatura e dell'umidità relativa effettuata in prossimità del supporto.

TEMPI DI ESSICCAZIONE

I tempi di essiccazione dipendono generalmente da circolazione d'aria, temperatura, spessore del film e numero di mani. I numeri riportati nella tabella sottostante si riferiscono alle seguenti condizioni: buona ventilazione (esposizione all'esterno o libera circolazione dell'aria), spessore del film raccomandato, una mano di pittura applicata su un supporto inerte.

Temperatura del supporto	Fuori polvere ¹	Al tatto ²	Profondità ³	Tempo di ricopertura ⁴	
				minimo ⁵	Massimo ⁶
10°C	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20°C	N.A.	2 h	7 gg	N.A.	N.A.
30°C	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

- 1
- 2 Dato fornito su esperienze di laboratorio e pratiche.
- 3 Dato fornito su esperienze di laboratorio e pratiche.
- 4
- 5
- 6

I dati forniti devono essere considerati solamente indicativi. Il tempo di essiccazione effettivo deve essere stabilito in loco, tenendo conto dell'età del ciclo di pitturazione esistente, del tipo generico di pittura, del numero di mani, della diluizione, temperatura, ventilazione, ecc.

QUESTO PRODOTTO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD USO PROFESSIONALE

L'applicatore e gli operatori devono essere istruiti ed avere l'esperienza e la professionalità per poter miscelare ed applicare correttamente in accordo con la documentazione Ti.Pi.Ci.

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

il prodotto deve essere immagazzinato in conformità con i regolamenti nazionali. Le migliori condizioni per lo stoccaggio consistono nel tenere le confezioni in spazi asciutti provvisti di idonea ventilazione.

- DURATA 12 mesi
- CONTENUTO 9 kg comp. A e 0,63 kg comp.B (9,63 kg KIT A+B)

IGIENE E SICUREZZA

Per informazioni dettagliate sui pericoli per l'igiene e la sicurezza, e sulle precauzioni per l'uso di questo prodotto, consultare la Scheda di Sicurezza del materiale.

Nota

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica vengono fornite in base alle migliori conoscenze basate su ricerche di laboratorio e sull'esperienza pratica. Non assumiamo responsabilità sui danni che possono derivare anche da fattori non dipendenti dalla qualità del prodotto. Ci riserviamo il diritto di cambiare le informazioni date, senza preavviso.