

Scheda tecnica

HYDROGUARD® Zinc 81

Serie 160511

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HYDROGUARD Zinc 81 è un primer zincante epossidico all'acqua a due componenti in accordo con la regolamentazione SSPC Paint 20 level 2. Ha una percentuale di polvere di zinco pari all'81% (in peso) sul film secco. E' fornito con polvere di zinco ASTM D520 Type III.

CAMPI D'IMPIEGO

Particolarmente indicato come primer anticorrosivo ad alte prestazioni per ambienti particolarmente aggressivi come strutture offshore, impianti chimici e petrolchimici, ponti. Utilizzabile come primer in sistemi protettivi fino alla classe CX secondo standard ISO 12944. Non riverniciare con resine alchidiche. Questo prodotto contribuisce ai crediti standard di Green Buildings per la certificazione LEED.

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipo di prodotto	Zincante epossidico all'acqua			
Colori	Grigio			
Solidi (% +/- 2)	60 (in volume)	85 (in peso)	SOV/VOC (g/litro)	<175 Direttiva 2004/42/CE
Peso Specifico (g/litro +/- 100)	2490		SOV/VOC (g/litro) (calcolato)	<175 Direttiva 2010/75/CE
Punto d'infiammabilità (°C +/- 2)	>21			
Aspetto	opaco			
Resistenza alla temperatura (°C)	100 (a secco) - 120 (punte)			

DATI APPLICATIVI

Range di applicazione (min - max) Tipico	Spessore del film per mano in micron		Resa teorica		Consumo
	Secco	Bagnato	m ² /l	m ² /kg	g/m ²
	50 - 100	84 - 167	12 - 6	4.8 - 2.4	-
	60	100	10	4	250

Temperatura ambiente	min 10°C	Max 40°C	Umidità Relativa	min 5%	Max 80%
Rapp. di miscelazione	4 - 1 (in peso)		1.14 - 1 (in volume)		
Pot life	4 h				
Diluente/Solvente per pulizia	acqua dolce (diluizione 7-8% max. in peso) a seconda dello spessore richiesto e delle condizioni applicative				
Metodi di applicazione	Airless, spruzzo convenzionale, pennello (solo per ritocchi). NOTA: Mescolare accuratamente per almeno 2 minuti con l'aiuto di un miscelatore tutto il Comp. A e tutto il Comp. B. separatamente. Quindi catalizzare il Comp. A con il Comp. B e mescolare meccanicamente fino a completa omogeneizzazione della miscela. Solo dopo l'avvenuta omogeneizzazione della miscela aggiungere l'acqua di diluizione. Filtrare con setaccio a 50 maglie. Utilizzare sotto miscelazione lenta e continua.				

Parametri guida per airless

Pressione all'ugello	15 Mpa (150 kp/cm ² , 2100 psi)
Diametro dell'ugello	0,46 - 0,58 mm (0,018 - 0,023)

HYDROGUARD® Zinc 81**Serie 160511****PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI**

ACCIAIO: rimuovere ogni traccia di sporco ed unto. Sabbiatura al grado Sa 2 minimo, spazzolatura meccanica St 2. Una preparazione più spinta (sabbiatura al grado Sa 2.5) aumenterà le performance anticorrosive.

CONDIZIONI DURANTE L'APPLICAZIONE

la temperatura del supporto non dovrebbe essere inferiore a 10°C e superiore di almeno 3°C al punto di rugiada dell'aria, con misurazione della temperatura e dell'umidità relativa effettuata in prossimità del supporto.

TEMPI DI ESSICCAZIONE

I tempi di essiccazione dipendono generalmente da circolazione d'aria, temperatura, spessore del film e numero di mani. I numeri riportati nella tabella sottostante si riferiscono alle seguenti condizioni: buona ventilazione (esposizione all'esterno o libera circolazione dell'aria), spessore del film raccomandato, una mano di pittura applicata su un supporto inerte.

Temperatura del supporto	Fuori polvere ¹	Al tatto ²	Profondità ³	Tempo di ricopertura ⁴	
				minimo ⁵	Massimo ⁶
10°C		1.5 - 2 h	48 h	6 h	-
20°C		45 min. - 1 h	48 h	4 h	-
30°C		30 min.	24 h	2 h	-

1

2 Dato fornito su esperienze di laboratorio e pratiche. Una buona ventilazione può migliorare i tempi di essiccazione.

3 Dato fornito su esperienze di laboratorio e pratiche.

4 Dato fornito per la ricopertura con lo stesso tipo generico di pittura.

5 Nel caso di applicazioni di più mani, il tempo di essiccazione ne risulterà influenzato dal numero di mani in sequenza, e dallo spessore totale raggiunto.

6 La superficie dovrebbe essere asciutta e libera da contaminazioni prima dell'applicazione della mano successiva.

I dati forniti devono essere considerati solamente indicativi. Il tempo di essiccazione effettivo deve essere stabilito in loco, tenendo conto dell'età del ciclo di pitturazione esistente, del tipo generico di pittura, del numero di mani, della diluizione, temperatura, ventilazione, ecc.

QUESTO PRODOTTO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD USO PROFESSIONALE

L'applicatore e gli operatori devono essere istruiti ed avere l'esperienza e la professionalità per poter miscelare ed applicare correttamente in accordo con la documentazione Ti.Pi.Ci.

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

il prodotto deve essere immagazzinato in conformità con i regolamenti nazionali. Le migliori condizioni per lo stoccaggio consistono nel tenere le confezioni in spazi asciutti provvisti di idonea ventilazione.

DURATA

6 mesi (teme il gelo)

CONTENUTO

16 kg comp. A e 4 kg comp. B (20 kg KIT A+B)

IGIENE E SICUREZZA

Per informazioni dettagliate sui pericoli per l'igiene e la sicurezza, e sulle precauzioni per l'uso di questo prodotto, consultare la Scheda di Sicurezza del materiale.

Nota

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica vengono fornite in base alle migliori conoscenze basate su ricerche di laboratorio e sull'esperienza pratica. Non assumiamo responsabilità sui danni che possono derivare anche da fattori non dipendenti dalla qualità del prodotto. Ci riserviamo il diritto di cambiare le informazioni date, senza preavviso.

Documento n°

100183

Revisione n°

5 - Febbraio 2022

QUESTA SCHEDA SOSTITUISCE TUTTE LE PRECEDENTI (Scaricata 05/05/2024 da www.tipici.net)