

Identificativo sistema protettivo:

TIPICI-MT-0111-ita

Data validazione

17/02/2017

Scaricato il

05/05/2024 da

www.tipici.net

Descrizione generica strutture:

Serbatoi per greggio stabilizzato, gasolio e condensato
 NOTA: i rivestimenti per serbatoi sono oggetto di discussione. Altri sistemi possono essere proposti in funzione del fluido contenuto e delle condizioni di esposizione.

Tipo di supporto:

acciaio al carbonio

Norma e System:

NORSOK M501 -- System 3-C

Numero documento (test report):

not required

Temperatura operativa max (°C):

vedi / see RDS

Sistema principale

Preparazione della superficie		sabbiatura	Norme di riferimento	ISO 8501-1 2007 SSPC VIS-1	Grado di preparazione	Sa 2,5 SP 10	Profilo di incisione (micron)	50-85 (Ry5)	
Tipo	Strato N°	Definizione prodotto				Spessore film secco (micron)			
						Min.	Specificato	Max.	
EP-Novolac (WB)	1	HYDROGUARD Novolac				100	125	200	
EP-Novolac (WB)	2	HYDROGUARD Novolac				100	125	200	
D.F.T. - Spessore totale film secco (micron)							250		

Ripresa del sistema principale

Preparazione della superficie			Norme di riferimento		Grado di preparazione		Profilo di incisione (micron)		
Tipo	Strato N°	Definizione prodotto				Spessore film secco (micron)			
						Min.	Specificato	Max.	
D.F.T. - Spessore totale film secco (micron)							0		