

Preparazione della superficie		spazzolatura	Norme di riferimento	ISO 8501-1 2007	Grado di preparazione	St3	Profilo di incisione (micron)	N.A.	
Tipo	Strato N°	Definizione prodotto					Spessore film secco (micron)		
							Min.	Specificato	Max.
EP (WB)	1	HYDROGUARD HB MIO HYDROTHANE					60	150	250
PUR (WB)	2						40	50	60
D.F.T. - Spessore totale film secco (micron)							200		